Технические характеристики
KERABIT Мягкая черепица Premium

CE

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finland
18
001.CPR.Premium

Kerabit®

Битумная черепица с синтетической или минеральной армирующей основой EN 544:2011

Описание	
Тип	4E2
Применение	Битумная черепица для кровли
Способ монтажа	Механический
Армирующая основа	Стеклохолст
Тип битума	СБС-резинобитум
Верхняя поверхность	Сланец/минеральная посыпка
Нижняя поверхность	Самоклеящийся СБС-резинобитум, HDPE- пленка и снимающаяся полиэтиленовая пленка

Характеристика		**Метод**	**Единица**	**Показатель**	**минимум**	**максимум**
Битумная черепица	Длина	EN 544	мм	1000	997	1003
	Ширина	EN 544	мм	337	334	340
Вес		EN 1849-1	г/м²	4000	3650	-
Декларация производителя, номер.				001.CPR.Premium		
AVCP-класс				3		

Пожарные характеристики	**Метод**	**Класс**	**Класс пожароопасности кровли**
Огнестойкость	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	E
Устойчивость к внешнему огню	ENV 1187[1)]	EN 13501-5	B_{ROOF}(t2)

Характеристика	**Метод**	**Единица**	**Показатель**	**минимум**	**максимум**
Разрывная сила при растяжении – вдоль – поперек	EN 12311-1	 N/ 50 мм N/ 50 мм	 ≥ 600 ≥ 400	 600 400	
Количество битума	EN 544	г/м²	≥ 1500	1500	
Прочность на разрыв около шляпки гвоздя – поперек	EN 12310-1	N	≥ 100	100	
Стойкость к УФ- излучению	EN 1297		выдерживает	60 циклов	
Текучесть при высоких температурах, 90 °C	EN 1110	мм	≤ 2		2
Потеря посыпки	EN 12039	г	≤ 2,5		2,5
Водопоглащение	EN 544	%	≤ 2		2

V2 6/18

Испытания не входящие в EN 544

Характеристика	**Метод**	**Единица**	**Показатель**	**минимум**	**максимум**
Гибкость на брусе - поверхность	EN 1109	 °C	 -5	 ±0	
Водонепроницаемость	EN 1928 B	kPa	100	20	